

Техническая спецификация

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА РАСПЫЛЯЕМАЯ

JETA SPRAY

арт. 5549

Полиэфирная шпатлевка для нанесения краскопультом. Рекомендуется использовать для финишного выравнивания больших по площади повреждений. Имеет хорошие наполнительные свойства. Обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.

Компоненты: А - Шпатлевка Jeta Spray; В - Отвердитель для распыляемой шпатлевки; С – Универсальный разбавитель Jeta Pro.

Плотность	1.55 (+/- 0,03) кг/л
VOC для смеси	437 г/л
Цвет	Серый
Фасовка	1.2 кг



ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Запрещено наносить шпатлевку непосредственно на реактивные, однокомпонентные акриловые грунты, нитроцеллюлозные материалы. Так же запрещено наносить на термопластичные покрытия и цветные металлы.

Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, отшлифовать (P120 – P220), повторно обезжирить
Сталь	Обезжирить, отшлифовать (P120 – P180), повторно обезжирить
Акриловые, эпоксидные двухкомпонентные грунты	Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), повторно обезжирить
Старое лакокрасочное покрытие	Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), повторно обезжирить



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения +10°C. Рекомендованная температура нанесения +20°C. Не рекомендуется наносить при температуре выше +30°C.



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Внимание! Не превышать количество отвердителя. Перед нанесением на поверхность компоненты тщательно перемешать до получения однородной консистенции.

	По объему	По весу
Компонент А	100	100
Компонент В	4	3
Компонент С	0 - 10	0 - 6



ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ

20 - 25 минут при +20°C.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.



ВЯЗКОСТЬ РАБОЧЕЙ СМЕСИ

45-55 с, Ford 4 при 20°C



НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется наносить краскораспылителем среднего давления с диаметром дюзы 2.2 – 2.5 мм. Настройки краскопульты устанавливаются в соответствии с рекомендациями производителя.



КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Нанесение в 1-3 полных слоя. Не превышать толщины слоя 200 мкм. Не превышать общей толщины 600 мкм.



ИСПАРЕНИЕ

Внимание! Необходимо обеспечить хороший воздухообмен для удаления паров испарившихся разбавителей.

Межслойная выдержка	5-10 минут
Выдержка перед сушкой	Минимум 10 минут



СУШКА

Внимание! Перед началом высокотемпературной сушки необходимо сделать выдержку (см. выше). Не допускать нагрева поверхности до температуры свыше +60°C. При температуре ниже 20°C время отверждения значительно увеличивается.

20°C	2 - 3 часа
60°C	30 минут
Инфракрасная сушка КВ	20-30 минут



ОБРАБОТКА

Ручная или машинная шлифовка с применением абразива P180-240. Финишная обработка абразивом P280-320.



ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Полиэфирная шпатлевка
Полиэфирная распыляемая шпатлевка
Акриловые и эпоксидные грунты



ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку инструмента производить непосредственно после нанесения шпатлевки. Использовать растворитель.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

**ХРАНЕНИЕ**

Компоненты продукта необходимо хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении при температуре окружающей среды 15-25°C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. После каждого использования тару необходимо немедленно закрыть. Отвердитель беречь от перегрева.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

Полиэфирная распыляемая шпатлевка - 12 месяцев от даты производства, в нераспечатанной заводской упаковке.
Отвердитель для распыляемой шпатлевки – 12 месяцев от даты производства, в нераспечатанной заводской упаковке.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.