



Базовая эмаль

Basecoat

Это высококачественная готовая эмаль применяется в 2х-слойных системах покрытия (база+лак) для ремонта легковых автомобилей, отделочной окраски кузовов автобусов, грузовиков, а также окраски различных пластиковых и металлических предметов. Обладает хорошей укрывающей способностью, легка и удобна в применении. Может использоваться как для локального ремонта, так и для полной окраски кузова автомобиля. После нанесения прозрачных лаков получается блестящее, прочное, стойкое к атмосферным воздействиям лакокрасочное покрытие.

Готовые эмали поставляются в неразбавленном виде.

Поверхности, пригодные для нанесения:

полностью отвержденные, тщательно очищенные и заматированные стойкие к растворителям лакокрасочные покрытия, загрунтованные и отшлифованные поверхности.

Последующие покрытия

Любые двухкомпонентные прозрачные лаки Loritone или аналогичные.

Очистка оборудования

Использовать Средство для промывки оборудования Loritone или иной аналогичный растворитель.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

Хранить в сухом помещении при температуре от -10°C до +30°C в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

ПРИМЕНЕНИЕ



Подготовка поверхности

Очистить поверхность, используя Очиститель силикона Loritone и Водно-спиртовой обезж. Loritone. Отшлифовать абразивами P400–P600 «по сухому» или P800–P1000 «по мокрому». Очистить поверхность вновь, используя очиститель силикона и Водно-спиртовой обезжириватель Loritone.



Смешивание

Базовую эмаль надо тщательно вымешать в банке перед добавлением разбавителя. Развести от 40% до 60% по объему для всех типов эмали. По массе от 40% до 50% для белых и желтых солидных цветов. Использовать разбавитель для базовых эмалей Loritone. Тщательно перемешать после разведения.



Вязкость

16–18 сек (DIN 4мм) при +20°C (готовой к применению)



Дюза

RP 1.3–1.4 мм, 1.8–2.2 бар (на входе)
HVLP 1.3–1.4 мм, 2.0 бар (на входе)



Нанесение

2–3 слоя / 10–25 мкм



Выдержка между слоями

5–10 мин между слоями
10–15 мин перед нанесением лака



Внимание

Соблюдать пропорции смешивания с разбавителем, время сушки, требования к нанесению материала. Нанесение методом «мокрый по мокрому» на нешлифуемый наполнитель можно только при условии, что общая толщина не будет превышать 45 мкм (2 слоя). Для улучшения адгезии с лаками рекомендуется добавлять отвердитель стандартный в количестве 5% от объема эмали. Использование разбавителей сторонних разбавителей и лаков, может негативно сказаться на конечном результате.

