

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**



**BUMPER PAINT**  
**Структурная краска для бамперов**


Однокомпонентная структурная краска, предназначена для ремонта бамперов, молдингов, оправ внешних зеркал и других элементов, выполненных из пластмассы. Отличается хорошей адгезией к отшлифованной чистой и обезжиренной поверхности из пластмассы (за исключением PE), не требует применения специального грунта и средства для

предания эластичности. Распыляя Bumper Paint, можно восстановить повреждённую структуру поверхности. Устойчива к воздействию атмосферных условий, бензина и смазок.

**МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:**

- ◆ Пластмассовые изделия (ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC твердые).
- ◆ Акриловые грунты.
- ◆ Эпоксидные грунты.
- ◆ Старые лакокрасочные покрытия.

**ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:**



BUMPER PAINT  
Разбавитель для акриловых изделий RANAL

По объему

1  
10 – 15%

**ЦВЕТ:**

Черный, серый.

**НАНЕСЕНИЕ:**


Пульверизатор (HVLП с верхним расположением бачка)	Рабочее давление	Сопло пистолета	Количество слоев
	2 - 3 бар	1,6 - 1,8 mm	2

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

Выше +10° С при относительной влажности до 80%.

**ТОЛЩИНА СЛОЯ / МИКРОН**

40 - 50 мкм

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА****ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:**

5 минут между слоями (в зависимости от температуры и толщины слоя а также используемого отвердителя).

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:****Пылесухость:**

20 мин. при 20°C

**Полное отвердевание:**

24 часа при 20°C

**Высыхание:**

60 мин. при 20°C

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Поверхность обезжирить средством для удаления силикона Ranal, матируйте абразивной бумагой и снова обезжирьте.

**СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:**

VOC II/V/c = 540g/L, VOC = 500 g/L

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20°C составляет 36 месяцев от даты производства.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА:**

Nr Art.:	Емкость, л:	Количество в уп:
31107 [серый]	0,5	12
31106 [черный]	0,5	12
31101 [черный]	1	6
31102 [серый]	1	6
31111 [Графит]	0,5	12
31110 [графит]	1	6

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.