

## Герметик распыляемый кузовной

Многоцелевой универсальный однокомпонентный высокоэффективный быстродействующий гибридный клей и герметик на основе гибридного полимера АСТ для общепромышленного применения, сборки и ремонта кузовов автомобилей.

**Свойства:** Сохраняет эластичность без образования пузырьков, усадки или растрескивания. Отличная адгезия к металлам, грунтовочным и финишным покрытиям. Устойчив к старению, влаге, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Сваривается точечной сваркой, если не отвержден. Не требует предварительного нагрева. Хорошие механические свойства. Не вызывает коррозии металлов. Не содержит изоцианатов и силикона. Хорошая совместимость с краской. Оптимальное время работы. Устойчив к прогибанию.

**Область применения:** Подходит для нанесения непосредственно распылением в качестве поверхностного клея или в строительстве в качестве клея и герметика для швов. Герметизация сварных и нахлесточных швов в строительстве и автомобильной промышленности. Эластичное соединение металла, пластика, стекла и других материалов. Для покрытия внутренней поверхности крыльев, порогов и капотов и в качестве покрытия днища кузова. Для предотвращения коррозии и приглушения акустических вибраций, а также механических повреждений.

**Применение:** Температура нанесения должна составлять от +5 °С до +40 °С (зависит от окружающей среды и подложки). Поверхности должны быть чистыми, сухими, без воды, масла, жира и ржавчины. Удалите все отслоившиеся частицы или остатки струей сжатого воздуха, наждачной бумагой или жесткой щеткой. Наносите с помощью специального пневматического пистолета: Отрежьте упаковку в верхней части, накрутите наконечник и поместите в пистолет. Регулируя сопло и давление воздуха, можно получить более гладкую или шероховатую структуру. Рекомендуется сначала сделать небольшую пробу, чтобы определить правильное сочетание сопла и давления для получения желаемого конечного результата. Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластмасс, неопрена и битумных подложек. Очищайте инструменты ацетоном или спиртом сразу после использования. Затвердевший материал может быть удален только механически.



Цвет	Артикул	Кол-во
Серый	1893228	1/24
Бежевый	1893229	1/24



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.