

# COLOMIX SPACHTEL








*I like simplicity;  
I don't need luxury.*



## COLOMIX УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Шпатлевка двухкомпонентная полиэфирная тонкой структуры предназначена для универсального использования. Новая линия полиэфирных шпатлевок выпускается на основе смолы и наполнителей по самой передовой технологии и обеспечивает легкое нанесение, отличное шлифование, не «забивает» абразива, предотвращает появление проколов после шлифования и не дает усадки в процессе эксплуатации. Шпатлевка отличается высокой адгезией к ряду подложек различного типа.

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| УПАКОВКА                        | <b>Упаковка:</b><br>12 x 0.5 кг<br>12 x 1.0 кг<br>6 x 1.8 кг   | <b>Индекс:</b><br>40091001<br>40091002<br>40091003   |
| ГИГИЕНА И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА |    |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ      | <b>COLOMIX UNIVERSAL SPACHTEL</b> <b>HÄRTER</b><br><b>COLOMIX УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА</b> <b>ОТВЕРДИТЕЛЬ</b>   |  |
|                                 | <b>Цвет:</b><br><b>Тип:</b><br><b>Плотность:</b>   | бежевый      красный<br>ПЭ связующее      пероксид<br>1,762 г/л      1,2 г/л   |
|                                 |   | 2004/42/II B(b) (250) 170<br>В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOС) для данного вида материалов (категория II B (b)), подготовленных к нанесению, составляет 250 г/л. ЛОС/VOС нашего материала составляет 170 г/л. |
| ТИП ПОДЛОЖКИ                    | Стальная жесть<br>Алюминиевая жесть<br>Оцинкованная жесть<br>ПЭ шпатлевки<br>2К вторичные грунтовки  |  |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ          | Перед нанесением шпатлевки поверхность тщательно отшлифовать и очистить COLOMIX АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО LOW VOC. Полиэфирная поверхность должна быть обработана 2К вторичной грунтовкой во избежание проникания пероксида в финишное покрытие. |  |
| ПОДГОТОВКА СМЕСИ                |   | <b>Соотношение смешивания:</b><br>100 g COLOMIX УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА<br>2 g ВР ОТВЕРДИТЕЛЬ  |
|                                 |   | <b>Жизнеспособность смеси:</b><br>3 - 6 мин / 20°C   |
|                                 |   | <b>Тщательное перемешивание</b>  |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ                |   |  |
| ВРЕМЯ СУШКИ                     |   | <b>при 20°C:</b><br>20 - 30 мин  |

|                                |   |                                  |  |
|--------------------------------|---|----------------------------------|--|
|                                |    | <b>ИК коротковолновая сушка:</b> | 5 мин<br>расстояние до заготовки: 70 - 80 см                           |
| <b>ШЛИФОВАНИЕ</b>              |    | <b>Сухое шлифование:</b>         | Грубое шлифование: P80 → P120<br>Тонкое шлифование: P150 → P180 → P220 |
| <b>ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА</b>    |    | <b>Дальнейшая обработка</b>      | COLOMIX 2K вторичные грунтовки   |
| <b>СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b> |    | <b>Срок хранения:</b>            | 18 месяцев   |
| <b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>   | <p>Перед использованием получить специальные инструкции. Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При воздействии или подозрении на воздействие обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO<sub>2</sub>.<br/>Продукт содержит органические растворители.</p> <p><b>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</b></p> |                                  |  |

Version 04 - 19