



Q 70-170

2K VOC Matt Clear Coat 2:1

Özellikleri

70-170, 60° açıda 15-20 parlaklık birimine sahip, iki bileşenli, akrilik esaslı bir verniktir. İyi dirençler, eşit şekilde matlaştırılmış yüzeyler. Mat, saten mat ve saten parlak metalik ve efekt kaplamaları bitirmek için uygundur.

Fiziksel özellikler



12 month




2004/42/IIIB(e)(840)<563



2:1 + 10%
70-170HN

Kullanmak



18 - 20 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 7 - 8 m²/l



2



Between the coatings
Before the oven drying

5 - 10 min
10 - 15 min



40 - 50 µm

Kurutma



dust free: 25 - 30 min
set to touch: 12 h
ready for assembly 24 h

set to touch: 30 min
ready for assembly 2 h

shortwave 8 minutes
mediumwave 10 - 15 minutes

20°
4 h

Depolama



Ürünü havalandırılan bir yerde saklayın. Direkt güneş ışığına maruz kalmaktan uzak tutunuz.
+5°C ile 20°C arasında saklayınız.

Emniyet



Daha fazla bilgi için güvenlik bilgi formunu kontrol edin.



Bu veri sayfası yalnızca bilgi amaçlıdır. Bildiğimiz kadarıyla, sağlanan veriler en son standartlara uygundur ve ürünlerimizin üretiminde yılların deneyimine dayanmaktadır. Telif hakkı: Q-Company Int. GmbH'nin tüm hakları saklıdır.