



Грунт эпоксидный ЕРОХУ

Артикул	Описание	В коробке
10.309.0800	0.8 л грунт	6 шт.
10.309.0400	0.4 л отвердитель	6 шт.



Грунт эпоксидный ЕРОХУ – это двухкомпонентный материал для грунтования изделий из обычной, оцинкованной и нержавеющей стали, а также алюминия и его сплавов. Грунт ЕРОХУ существенно усиливает адгезию лакокрасочных покрытий к металлическим поверхностям и может применяться для грунтования как новых, так и поврежденных деталей легкового и коммерческого транспорта, а также металлоконструкций.

- Через 15–30 минут выдержки после нанесения методом «мокрый по мокрому» может перекрываться финишными покрытиями
- Допускается использование в качестве шлифуемого грунта-наполнителя со средней толщиной слоя
- Обладает антикоррозионными свойствами
- Очень хорошо растекается и легко поглощает окрасочный туман

Адгезия к материалам	
Сталь: обычная, оцинкованная, фосфатная, углеродистая	+
Алюминий и его сплавы	+
Катафорезное покрытие	+
Полиэфирные шпатлёвки	+
Старые / заводские лакокрасочные покрытия	+

Подготовка к нанесению			
	<ul style="list-style-type: none"> • Удалить все материалы, чувствительные к растворителям или не полностью высушенные, например, однокомпонентные покрытия или алкидные грунты • Очистить поверхность TOP10 Очистителем • Удалить все следы коррозии подходящим абразивным материалом. Участки вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным заходом на старое лакокрасочное покрытие. • Отшлифовать металлические поверхности абразивами Р80–Р180–Р240. • Вновь очистить поверхность TOP10 Очистителем силикона. 		
Смешивание материалов			
	По объёму в соотношении 2:1 с отвердителем ЕРОХУ		Вязкость: 17–19 секунд при 20±2°С (DIN 4) При необходимости добавить 5-10% универсального разбавителя
	По весу в соотношении 100 г : 33.3 г с отвердителем ЕРОХУ		Жизнеспособность: 8 часов при 20°С
Нанесение «мокрый по мокрому»			
	1 слой = 30–50 мкм Дюза: 1.3–1.6 мм Давление на входе: 2–2.5 бар		Выдержка перед окраской: 15–30 минут при 20±2°С Нанести финишное покрытие
Нанесение с промежуточным шлифованием			
	2 слоя = 60–90 мкм Дюза: 1.3–1.6 мм Давление на входе: 2–2.5 бар		30 минут при 60±2°С 4 часа при 20±2°С
	Выдержка между слоями: 5–10 минут Выдержка перед ускоренной сушкой: 10 минут		Шлифовать по сухому абразивами Р320-400

Примечания



- Перед нанесением выдержать приготовленный материал в течении 30 минут и профильтровать.
- После нанесения грунта максимальная выдержка перед нанесением последующих материалов без необходимости перешлифования составляет не более 48 часов.
- Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным.
- Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия.
- Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
- После использования плотно закрывайте емкости с материалами.