



АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ, 520 мл  
**ACRYLIC PRIMER**

Артикул:  
**P111** серый  
Артикул:  
**P212** черный

Аэрозольный быстросохнущий акриловый грунт. Предназначен для заполнения мелких пор, рисок и изоляции поверхности перед окраской. Устраняет неровности покрытия. После высыхания обладает высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Защищает металл от коррозии. Легко наносится без образования подтеков, быстро сохнет, шлифуется без забивания абразива. Имеет адгезию к отшлифованным металлам, шпатлевке, ЛКП, деревянным и другим поверхностям.

### Подложки, подготовка поверхности

**Старое покрытие и грунтованные поверхности:** очистить поверхность от загрязнений, продуть сжатым воздухом и обезжирить. Отшлифовать войлоком серого цвета, продуть сжатым воздухом и обезжирить. Перед нанесением удалить частицы пыли липкой салфеткой.

**Алюминий, черная сталь, оцинкованная и нержавеющая сталь:** очистить поверхность от загрязнений, продуть сжатым воздухом и обезжирить. Отшлифовать поверхность металлов абразивным материалом градации P320–P400, продуть сжатым воздухом и обезжирить.

**Полиэфирные шпатлевки:** отшлифовать поверхность металлов абразивным материалом градации P320–P400, продуть сжатым воздухом и обезжирить.

### Нанесение

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Дистанция .....                       | 30 см    |
| Число слоев .....                     | 2–3 слоя |
| Межслойная выдержка .....             | 5 минут  |
| Температура .....                     | 15–25 °С |
| Относительная влажность воздуха ..... | до 75 %  |


### Сушка

Воздушная сушка при +20 °С ..... 1–2 часа


Срок годности: 5 лет




обезжирить  
поверхность




распылять  
30 см



нанести  
2-3 слоя



между слоями  
5 минут



сушить  
1-2 часа / 20 °С