

















Техническая информация (08/24)

MOBHEL МЯГКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА

- Подходит для всех видов металлических поверхностей (стальной лист, оцинкованная сталь или алюминий)
- Быстро сохнет
- Легко шлифуется
- Не вызывает проколов после шлифования
- Не пористая
- Тиксотропная
- Цвет: бежевый
- Соответствует VOC требованиям

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	FE	ZN	AL
	 P220 - P280	 MOBHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО	 MOBHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
	 MOBHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО	 P220 - P280	 P220 - P280
	 MOBHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО	 MOBHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО	

	Соотношение смешивания:	MOBHEL МЯГКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА ВР ОТВЕРДИТЕЛЬ	100 г 2 г
	Жизнеспособность смеси при 20°C:	3 - 6 мин	
	Тщательное перемешивание:		
	Нанесение шпателем:		
	Время сушки при 20°C:	20 - 30 мин	

	Время сушки (ИК коротковолновая сушка):	5 мин Расстояние до детали: 70 - 80 см
	Сухое шлифование:	Грубое шлифование: P80 - P120 Тонкое шлифование: P150 - P180 - P220
	Дальнейшая обработка:	Все вторичные грунты-наполнители программы MOBIHEL
	Срок хранения:	18 месяцев

2004/42/II B(b) (250) 170.

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/ВОС) для данного вида материалов (категория II B (b)), подготовленных к нанесению, составляет **250 г/л**.
ЛОС/ВОС нашего материала составляет **170 г/л**.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра. Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

2024-19 (01.08.2024)