

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ N-4000 CLEAR

ОПИСАНИЕ

Лак N-4000 - часть авторемонтной лакокрасочной системы Nason. Обеспечивает высокую долговечность покрытия и превосходный блеск даже при воздушной сушке.



СВОЙСТВА

- Отлично полируется.
- Подходит для всех видов ремонта - от отдельных деталей до полной окраски.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- N-4000 Clear
- N-5000 Hardener
- N-5100 Hardener slow
- N-5200 Hardener Fast
- N-6000 Thinner
- N-6200 Thinner Fast

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

N-4000


CLEAR



Product preparation - application СТАНДАРТ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Базовое покрытие Nason: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС.
Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.



	Мелкий и средний ремонт		Стандартная версия		Большая поверхность	
	Объём	Вес	Объём	Вес	Объём	Вес
N-4000	2	100	2	100	2	100
N-5000	-	-	1	49	-	-
N-5100	-	-	-	-	1	49
N-5200	1	49	-	-	-	-
N-6000	-	-	-	-	25 %	34
N-6000 / N-6200	25 %	34	25 %	34	-	-



Жизнеспособность при 20°C: 1 ч 30 мин - 3 ч



Размер дюзы		Давление при нанесении	
Соответствующий	1.3 - 1.5	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



2 - 3 слоя
промежуточная и окончательная выдержка: 5 мин



	N-5200	N-5000	N-5100
20 °C	3 ч	5 ч	6 ч
60 - 65 °C	15 мин	30 мин	40 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения
1/2 мощности: 5 мин
Полная мощность: 15 - 20 мин

Соответствует VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

N-4000




CLEAR



Продукты

- N-4000 Clear
- N-5000 Hardener
- N-5100 Hardener slow
- N-5200 Hardener Fast
- N-6000 Thinner
- N-6200 Thinner Fast

Набор материалов

	Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Цветовое программное обеспечение Nason или в соответствующей технической документации
	DIN 4: 14 - 15 при 20°C
	55 - 65 µm
Теоретическая укрывистость	295 - 305 m²/l при толщине сухой плёнки 1 микрон В зависимости от характеристик различных отвердителей и пропорций смешивания, указанных в соответствующих разделах TDS, теоретическая укрывистость может изменяться. Внимание: Практический расход материала зависит от нескольких факторов, таких как геометрия объекта, форма поверхности, метод нанесения, регулировка окрасочного пистолета, давление распыления и т.д.
	N-4000 Clear может быть перекрыт в течение 24 часов, без промежуточной шлифовки
	После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Плотнo закрывать банку с лаком и отвердителем сразу после использования, т.к. данный продукт реагирует с влагой воздуха и теряет отверждающую способность.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

N-4000

CLEAR



Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.