

# Лак бесцветный «Express RS»

## Описание

Высококачественный 2К акрил-уретановый экспресс лак, характеризующийся идеальным прозрачным слоем. Легкий в нанесении, с высокой устойчивостью к царапинам. Имеет высокий блеск, очень быстро отверждается и набирает конечные свойства. Характеризуется высокой механической устойчивостью. Образовывает прочные, готовые слои для полировки за короткое время после затвердевания.


## Пропорции:

	По объему	По весу (гр)
Лак	2	100
Отвердитель	1	48,1
Разбавитель	Не требуется	

**Разбавление:** не требуется






## Нанесение:

Рекомендуется нанесение лака при температуре выше 15 °С и влажности не более 80%

	Сопло (мм)	Давление (атм)	Расстояние (см)
 Традиционный пистолет с гравитационным питанием	1,2-1,4	1,8-2,4	15
Низконапорный пистолет HVLP с гравитационным питанием	1,3-1,5	1,8-2,4	15

Толщина слоя	Межслойная выдержка	Количество слоев	Жизнь смеси	Вязкость	VOC
 15-20 мкм	 5-7 мин при 20°C	 2-3	 1,5 часа	 14-17 с Din(4)	 470 г/л

## Сушка:

 На отлип, при 20 °С 2 часа	 Монтажная, при 20 °С 6-8 часов	 Выдержка перед ускоренной 15-20 мин	 На отлип, при 60 °С 20-25 мин	 ИК 7-10 мин
--	--	---	---	---