

Техническая карта

Spectral UNDER 345

Двухкомпонентный реактивный грунт

Spectral UNDER 345
Spectral H 6915

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

Реактивный грунт
Отвердитель

СВОЙСТВА

- Очень хорошая антикоррозийная защита
 - Прекрасная адгезия
 - Высокий выход
 - Быстрое нанесение
- Для профессионального применения *

* Продукт предназначен для профессионального применения на станциях технического обслуживания автомобилей, для кузовных работ.

ОСНОВАНИЯ				
Сталь		Обезжирить, подвергнуть сухой обработке P120 + P240.		
Алюминий		Обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить.		
Оцинкованная сталь		Обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить.		
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ				
	UNDER 345 H 6915	По объему	По весу	
		1	100	
		1	80	
ВЯЗКОСТЬ				
	DIN 4/20°C	18 ÷ 20 сек		
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ				
Допустимые VOC II/B/с*		780 г/л		
VOC фактическое		780 г/л		
* Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/СЕ				
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ				
Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C и влажности не более 80%.				
НАНЕСЕНИЕ				
	Традиционный пистолет-краскораспылитель с гравитационным питанием	Сопло	Давление	Расстояние
		1.2 ÷ 1.5мм	ВНИМАНИЕ: учитывайте указания изготовителя оборудования	
	Количество слоев	1 ÷ 2		
	Толщина одного сухого слоя	5 ÷ 10 мкм		
	Выход смеси, готовой к применению для толщины сухого слоя в указанном диапазоне	7.0 м²/л при 15 мкм		
	Срок пригодности смеси при 20°C	2 дней		
	Испарение между слоями	3 ÷ 5 мин.		
На UNDER 345 нельзя непосредственно наносить полиэфирной шпатлевки или эпоксидного грунта.				

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

7 мин./20°C

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Разбавитель для акриловых продуктов Spectral SOLV 855 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания солнечных лучей.

СРОКИ ПРИГОДНОСТИ

Spectral UNDER 345

24 месяца/20°C

Spectral H 6915

24 месяца/20°C

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Карту характеристики

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.

Spectral UNDER 345**ВЕСОВЫЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ:**

ВНИМАНИЕ! Для получения грунта с соответствующими параметрами, очень важно точно дозировать отдельные компоненты.

Количество смеси	Spectral UNDER 345	Spectral H 6915
0.10 л	53 г	45 г
0.20 л	107 г	89 г
0.30 л	160 г	134 г
0.40 л	213 г	178 г
0.50 л	267 г	223 г
0.75 л	400 г	334 г
1.00 л	533 г	445 г
2.00 л	1066 г	890 г